USP-Spezialfarben
Günter Effenberger
Freiligrathstraße 12
50935 Köln

USP-Spezialfarben
Direkt-Vertrieb

Mobil: 0160 / 90 343 498
Telefon: 02 21 / 40 64 224
Telefax: 02 21 / 40 64 226

E-Mail: g.effenberger@usp-spezialfarben.de
Web: www.usp-spezialfarben.de

Technisches Merkblatt

Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732

Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732, weiß, matt, wasserlöslich, für Innenbereich / Wohnräume.
Sie können diese Farbe mit unseren Farbkonzentraten (Siehe Kategorie: Farbkonzentrate) beliebig eintönen, ohne die schützende Wirkung zu verlieren.
Frei von Lösemitteln, Chlor, Ammoniumverbindungen, etc. Profungit®-Dispersionsfarbe ist UV-Beständig.
Mit dieser Farbe können Sie die gesamte Wandfläche streichen. Bei richtigem Auftragen (siehe Anstrichaufbau) gibt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Schimmelfreiheit. Verarbeitungshinweise siehe technisches Merkblatt (Details).

Produktinformation

Beschreibung	Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732 ist eine **lösemittelfreie** Deckfarbe auf Basis Modifiziertes Acrylat
Eigenschaften	Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732 besitzt hochfungizide Eigenschaften
Farbton	weiss
Viskosität	flüssig bis thixotrop
Trockenzeit	Je nach Feuchtigkeit bis zu max. 6 Std.
Ergiebigkeit	Je nach Saugkraft des Untergrundes verschieden, normale Werte zwischen 4,8 - 5,2 m^2/kg

Anwendungsbereich

Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732 findet vornehmlich in der Lebensmittelindustrie mit hochnässebeanspruchten und schimmelbefallenen Produktionsräumen wie bei Brauereien, Mälzereien, Käsereien, Molkereien, Wohnräumen und in der Fleischverarbeitenden Industrie seine Verwendung.
Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732 dient generell als Deckbeschichtung und wird auf trockenem bis leicht feuchtem Untergrund verarbeitet.

Für Styropor geeignet.

Lieferform

15 kg - Gebinde

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unsere Verarbeitungshinweise Gebrauchsanleitung für Profungit®-Schimmelschutzfarben.

USP-Spezialfarben
Günter Effenberger
Freiligrathstraße 12
50935 Köln

USP-Spezialfarben
Direkt-Vertrieb

Mobil: 0160 / 90 343 498
Telefon: 02 21 / 40 64 224
Telefax: 02 21 / 40 64 226

E-Mail: g.effenberger@usp-spezialfarben.de
Web: www.usp-spezialfarben.de

Technisches Merkblatt

Vorbehandlung

Lose nicht mehr tragfähige Farbschichten sind zu entfernen. Alte Kreide oder Kalkanstriche sind mit Einlassgrund vorzubehandeln. Eine Vorbehandlung ist nicht nötig, der Grundanstrich wird direkt auf verschimmelte Wandflächen aufgetragen.

Anstrichaufbau mit Profungit®-System:

Grundanstrich

Der Grundanstrich erfolgt mit Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732 unter Zugabe von ca. 25 - 30% Wasser. Trocknungszeit: ca. 2 - Stunden, bei einigermaßen trockenem Untergrund. Durchhärtungszeit: ca. 6 h

Deckanstrich

Der Deck- bzw. Schluss Anstrich erfolgt unter Zugabe von 10 – 15% Wasser mit Profungit®-Dispersionsfarbe LN 9732, wahlweise mit Deckenbürste, Lammfellrolle oder im Spritzverfahren. Trocknungszeit: ca. 2 – 4 h. Vollständige Belastbarkeit nach 12 h.

Profungit®-Dispersionsfarben haben eine relativ hohe Porendichte und sind in hohem Maße atmungsaktiv.

Dieses Anstrichsystem ist für Styropor geeignet!

Ausgabedatum: 04 / 15

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Entwicklung und Erfahrung. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, können keine Verbindlichkeiten oder Haftungen abgeleitet werden.